

Ardabond Power

KRACHTIGE KANT EN KLARE PASTALIJM

VOORDELEN

- Goed standvermogen
- Tegel over tegel
- Geschikt voor vochtige ruimte
- D2TE

PRODUCT

Ardabond Power is een gebruiksklare dispersielijm. De lijm heeft een goede aanvangshechting en een hoog standvermogen. De lijm heeft een goede combinatie van lichte verwerkingseigenschappen en een goed standvermogen. Hierdoor kan men met minder inspanning toch meer vierkante meters verlijmen.

TOEPASSINGEN

Ardabond Power is geschikt voor het verlijmen van oa:

- Keramische wandtegels, tot 30x30cm

EIGENSCHAPPEN

- Gebruiksklaar
- Elastisch
- Lange open tijd van 30 minuten

VERWERKING

Ondergrond: De ondergronden dienen droog te zijn, droog te blijven, schoon, stof- en vetvrij te zijn. Verder dient de ondergrond druk-, vorm- en trekvast te zijn en te blijven. Oneffenheden groter dan 3 mm dienen uitgevlakt te worden. Gipsachtige en sterk zuigende ondergronden mogen maximaal 2% vocht bevatten. Deze ondergronden voorstrijken met Ardagrip Classic. Ook oude tegelwanden zijn geschikt als ondergrond. Oude tegels reinigen met ArdaCleaner en daarna voorstrijken met Ardagrip Xpress.

Aanbrengen: Ardabond Power niet verwerken bij omgevings- en ondergrondtemperatuur beneden +5°C. De lijm aanbrengen met een getande spaan. Binnen 30 minuten de tegel met een schuivende beweging in de lijmritten drukken. De tanddiepte zodanig kiezen dat elke tegel voor minstens 65% vol in de lijm wordt gezet. Bij het verlijmen op poreuze wanden kan na minimaal 24 uur begonnen worden met afvoegen. Op nietporeuze ondergronden kan een langere droogtijd noodzakelijk zijn.

Reinigen van het gereedschap: Lijmresten direct verwijderen en gereedschap reinigen met water.

OPSLAG EN STABILITEIT



Koel en droog bewaren (+/-15°C). Minstens 12 maanden houdbaar mits ongeopend en koel bewaard.

INFORMATIE AANVRAAG

Veiligheidsinformatieblad is op bostikdsds.thewerccs.com verkrijgbaar.

Technische kenmerken	
Samenstelling	kunststofdispersie
Verwerkingstemperatuur	ondergrond- en omgevingstemperatuur: +5°C en + 30°C
Verbruik	ca. 1,2 - 2,0 kg/m ² (afhankelijk van vertanding)
Open tijd	ca. 30 minuten (afhankelijk van temperatuur)
Voegen	na ca. 24 uur, bij niet poreuze ondergronden na ca. 48 uur
EN 12004	D2TE
Artikelnummer	30604817
EAN code	8713572032806
Kleur	wit
Verpakking	emmer 16kg
Pallet	33

BOSTIK HOTLINE

Smart help + 31 (0) 73 6 244 244
+ 32 (0) 9 255 17 17



Bostik BV

De voerman 8
5215 MH 's-Hertogenbosch
T: + 31 (0)73 6244244
infoNL@bostik.com
www.bostik.nl

Bostik Belux SA - NV

Meulestedekaai 86
B-9000 Gent
T: + 32 (0) 92551717
info@bostik.be
www.bostik.be