

Materiaal

Een flexibel opencellig polyurethaanschuim, geïmpregneerd met een op acrylaat gebaseerde, UV-bestendige kunsthars. De kunsthars is waterafstotend en brandvertragend.

Leveringsvorm

Kleur	antraciet en grijs
Verpakking	voorgecomprimeerde rollen
Type	éénzijdig zelfklevend
Voegdiepte in mm	van 10 tot 50
Voegbreedte in mm	van 2 tot 22-40

Technische informatie

Eigenschappen	Normen	Specificatie
Basis		Polyurethaan schuimstof
Impregnering		Kunsthars
Dichtheid		90 kg/m ³ (± 8 kg/m ³)
Kleefsterkte lijmlaag		> 12 N/25 mm
Aantasting/vlekvorming	DIN 52453	PVC/beton/stenen; geen
Weersinvloeden	DIN 18542	Voldoet aan BG 1
UV-bestendigheid	DIN 53387	Voldoet
Slagregendichtheid	DIN 18542	Tot 600 Pa (MPA bau Hannover)
Luchtdoorlaatbaarheid	EN 1026	a < 1,0 m ³ /[h · m · (daPa) ^{2/3}]
Vervorming (MTV)	NEN 3413	> S 25
Vervormbaarheid bij 0°C.	BRL 2802	zeer goed
Gedrag bij warmte (70°C.)	BRL 2802	geen uittreden van impregneer
Brandgedrag	DIN 4102 Teil 1	B1 (MPA- P-NDS04-229)
Brandklasse	EN13501-1	B-s1-d0
Warmtegeleidingscoëfficiënt	DIN 52612	0,048 W/m.K
Dampdijuwestand	EN ISO 12572	≤ 100 µ
Temperatuurbestendigheid		-30°C tot +90°C
Verwerkingstemperatuur		0°C tot + 35°C
Houdbaarheid		24 maanden (in de verpakking)
Garantie op functionaliteit		15 jaar fabrikant-eigen verklaring
Productcertificaat	KOMO	K 4283


Vorbereiding

- Na het vaststellen van de voegbreedte de bandafmeting overeenkomstig de voorgeschreven toleranties kiezen.
- Voor het aanbrengen zijn meetlint, plamuurmes schaar of mes en eventueel houten wigjes benodigd.
- De voegzijkanten moeten parallel verlopen (max. 3 graden afwijking).
- De voegzijkanten van bouwvuil en mortelresten reinigen.



TP600

illmod 600



BG1



Dit geïmpregneerde schuimband wordt aanbevolen voor een brede variëteit in bewegingsvoegen en andere toepassingen. Bestand tegen de zwaarste combinaties van wind en regen.

Productvoordelen

- 20 jaar bewezen functionaliteit
- Uitgebreide maatvoering mogelijk
- Eenzijdig zelfklevend t.b.v. de montage
- Overschilderbaar met de gangbare watergedragen verven
- Slagregendicht > 600 Pa
- UV- en weerbestendig
- Dampdoorlatend

Verwerking

- Het voorgecomprimeerde begin-/ eindstuk afsnijden.
- Bij het afrollen van het band minstens 1 cm extra nemen (stuiken).
- Bij verticale dilatatievoegen onderaan met het plaatsen beginnen. De banden worden stuik gezet.
- Het band moet terugliggend vanaf de voorkant aangebracht worden.
- Bij natte voegen kan TP600 illmod 600 met houten wigjes gefixeerd worden totdat het band uitgezet is.
- Gebruikstips kozijnen: TP600 illmod 600 mag niet om de kozijnhoeken aangebracht worden. De banden worden stuikend gezet.
- Gebruikstips betonbouw: Bij sterk zuigende ondergronden is voor het aanbrengen van TP600 illmod 600 het voorbehandelen van de voegzijde aan te bevelen. De zelfklevende zijde bij horizontale toepassing aan de onderzijde houden.
- Gebruikstips kruisvoegen: Verticaal, het band door laten lopen. Horizontaal, banden stuiken (overlengte). Hoeken, controleren na montage.
- Door de rollen zo koel als mogelijk te bewaren duurt het in de zomer langer voordat het band gaat uitzetten en zodoende heeft men meer tijd om het kozijn te positioneren en te monteren.




Hoek aansluiting bij de kozijnmontage



Stuik aansluiting bij kozijnmontage



Stuik aansluiting verticale voegen



Kruisverbinding gevelelementen

Let op

Vermijd doorslag van stuwende regen langs aangrenzende materialen.

Onbehandeld hout of absorberende en poreuze oppervlakken moeten worden beschermd tegen indringend water voordat de tapes worden geïnstalleerd.

Extra informatie

Bandmaat	kleur	artikelnummer	lengte rol	rol/doos	m/doos
10/2	grijs	301071	12,5	30	375
10/2	antraciet	300902	12,5	30	375
10/3	grijs	301076	10	30	300
10/3	antraciet	318766	10	30	300
12/3-7	grijs	301077	8	25	200
12/3-7	antraciet	300914	8	25	200
15/2	grijs	301073	12,5	20	250
15/2	antraciet	300903	12,5	20	250
15/3	grijs	301074	10	20	200
15/3	antraciet	300911	10	20	200
15/3-7	grijs	301080	8	20	160
15/3-7	antraciet	300917	8	20	160
15/5-10	grijs	301085	5,6	20	112
15/5-10	antraciet	300927	5,6	20	112
15/7-12	grijs	301089	4,3	20	86
15/7-12	antraciet	300932	4,3	20	86
20/10-18	grijs	392081	4,5	10	45
20/10-18	antraciet	392078	4,5	10	45
20/2	grijs	301072	12,5	15	187,5
20/2	antraciet	300904	12,5	15	187,5
20/3	antraciet	300912	10	15	150
20/3-7	grijs	301081	8	15	120
20/3-7	antraciet	300918	8	15	120
20/5-10	grijs	301086	5,6	15	84
20/5-10	antraciet	300928	5,6	15	84
20/7-12	grijs	301090	4,3	15	64,5
20/7-12	antraciet	300933	4,3	15	64,5
20/8-15	grijs	301094	3,3	15	49,5
20/8-15	antraciet	300939	3,3	15	49,5
25/10-18	grijs	392082	4,5	8	36
25/10-18	antraciet	392079	4,5	8	36
25/13-24	grijs	318986	5,2	12	62,4
25/13-24	antraciet	301010	5,2	12	62,4
30/10-18	grijs	392083	4,5	8	36
30/10-18	antraciet	392080	4,5	8	36
30/13-24	grijs	301147	5,2	10	52
30/13-24	antraciet	301011	5,2	10	52
30/17-32	grijs	301153	4	10	40
30/17-32	antraciet	301017	4	10	40
30/5-10	antraciet	300930	5,6	10	56
30/8-15	grijs	301095	3,3	10	33
30/8-15	antraciet	300914	3,3	10	33
35/17-32	grijs	301157	4	8	32
35/17-32	antraciet	301020	4	8	32
40/13-24	grijs	318992	5,2	7	36,4
40/13-24	antraciet	301012	5,2	7	36,4
40/17-32	grijs	301154	4	7	28
40/17-32	antraciet	301018	4	7	28
40/22-40	grijs	301159	2,7	7	18,9
40/22-40	antraciet	301023	2,7	7	18,9
50/22-40	grijs	301160	2,7	6	16,2
50/22-40	antraciet	301024	2,7	6	16,2

Veiligheidsaanbevelingen

Zie het veiligheidsinformatieblad.

Technische service

Desgewenst kunt u te allen tijde beschikken over ondersteuning vanuit de tremco illbruck organisatie.

De gegeven informatie is van algemene aard en gebaseerd op uitgebreide onderzoeken en praktijkervaringen. Hieraan kan echter geen aansprakelijkheid worden verbonden.



tremco illbruck B.V.
Vlietskade 1032
4241 WC Arkel
Nederland
T: +31 (0)183 568019
F: +31 (0)183 568010

info.nl@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.nl

Certificering

